

检测报告

编号 : QDIN2412003163ML01_CN

日期 : 2024-12-27

页码 : 1 of 2

扫码查看在线报告



客户名称: 无锡威克莱科技有限公司
客户地址: 无锡新吴区硕放振发三路 3

样品名称 : 无裂纹板
产品规格 : 6+4
生产商 : 无锡威克莱科技有限公司

以上信息及样品由客户提供及确认, SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的责任。

测试要求 : 化学成分分析,洛氏硬度测试
收样日期 : 2024-12-20
测试周期 : 2024-12-20 ~ 2024-12-27
测试结果 : 请见下页 (除另有特别说明外, 此报告结果仅对测试样品负责)

通标标准技术服务(青岛)有限公司
授权签名

仇彦会

授权签字人



除非另有书面协议, 本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面, 或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定, 赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉, 此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下, 且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责, 并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准, 本文件不得进行复制, 全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为, 违法者将会被追究法律责任。

注意: 检测/检验报告或证书的真实性, 请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

中国·山东·青岛市崂山区株洲路143号通标中心 邮编: 266101

t (86-532) 68999888

www.sgs.com.cn

sgs.china@sgs.com

检测报告

编号 : QDIN2412003163ML01_CN

日期 : 2024-12-27

页码 : 2 of 2


1. 化学成分分析

元素	测试方法	结果 001 (%)
Cr	OES	24.83

2. 洛氏硬度测试

测试方法:GB/T 230.1-2018

测试项目	样品	测试部位	结果		
HRC	001	表面	58.4	59.3	58.6



样品照片

检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。

*****报告结束*****



除非另有书面协议，本报告由本公司依据《服务通用条款》出具。

《服务通用条款》印刷在正本报告纸背面，或通过 <https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions> 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。

注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话 (86-755) 83071443 或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

中国·山东·青岛市崂山区株洲路143号通标中心 邮编: 266101

t (86-532) 68999888

www.sgs.com.cn

sgs.china@sgs.com